



**KEMET RV**

# MOSAIK

## Põrandavärv

Uretaanalküüdsideainest valmistatud lahustibaasiline emailvärv puitpõrandatele sisetingimustes.

### ***Kasutuskohad:***

Keskmise koormusega elu-, äri- ja laorumide puit- aga ka metall- ja betoonpõrandate ning treppide värvimiseks sisetingimustes.

### ***Omadused:***

Hea kulumiskindlusega, hästi pestav ja vastupidav majapidamiskemikaalide mõjule.

### ***Pinna ettevalmistus:***

Värvitav pind puhastada tolmust, mustusest, rasvast, korrosioonist, õli- ja bituumeni plekkidest. Varem värvitud pindadelt eemaldada vana, lahtine värv. Lääkiva värviga värvitud tugevad pinnad nakkuvuse parandamiseks matistada. Uutel betoonpindadel lasta enne värvimist seista ja kuivada 1-2 kuud; parema nakkuvuse saavutamiseks töödelda pind nakkedispersiooniga.

### ***Värvimine:***

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Ühtlase värvitooni saamiseks kasutada sama tootmiskuupäevaga värvi või toonida kogu vajaminev kogus värvi ühes nõus. Värvida 1 – 2 kihti pintsli, värvirulli või pihustiga.

### ***Läige ja toonid:***

Poollääkiv. 9 valmistooni. Toone võib omavahel segada.

### ***Lahusti ja töövahendite puhastamine:***

Lakibensiin (White Spirit).

### ***Kulu:***

8-10 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt pinna karedusest.

### ***Kuivamine:***

20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures tolmu kuiv 2-4 tundi, täielik kuivamine 24 tundi. Kulumiskindluse saavutab pind 1 nädala pärast.

### ***LOÜ sisaldus:***

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik A/i) 500 g/l. Toode sisaldab maks. 500 g/l LOÜ.

### ***Keskonnakaitse:***

Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.