



PALETT

Õlivärv puidule

Linaõlivärnitsast, alküüdvaigust ja pigmentidest valmistatud lahustibaasiline värv puitpindadele välistingimustes.

Kasutuskohad:

Uuele ja vanale puitpinnale (puitfassaadid, -piirdeaiad, -konstruktsioonid, -väravad,-verandad, -aknaraamid jne.) ning varem alküüd- või õlivärviga värvitud pinnale.

Omadused:

Hea ilmastikukindlus. Valmistamisel on kasutatud naturaalseid ja modifitseeritud õlisid.

Pinna ettevalmistus:

Värvitav pind puhastada mustusest, tolmust ja hallitusest. Eemaldada puidust välja imbunud vaik. Varem värvitud pinnalt eemaldada vana lahtine värv, läikivad pinnad matistada. Uued puitpinnad või puhta puiduni puhastatud varem värvitud pinnad on soovitatav enne värvimist kruntida Palett Prim´iga.

Värvimine:

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvida sooja (temperatuuril üle +5°C) ja kuiva ilmaga, kuid mitte otsese päikese käes, sest see võib põhjustada mullide teket. Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Ühtlase värvitooni saamiseks kasutada sama tootmiskuupäevaga värvi või toonida kogu vajaminev kogus värvi ühes nõus. Värvida 2 kihti pintsliga (soovitatavalt) või rulliga. Kuna värv sisaldab linaõlivärnitsat, tuleb kortside tekkimise vältimiseks värvida õhukeselt. Esimese värvikihi puhul võivad pintslitõmbed jääda nähtavaks, ka teine värvikiht peab olema õhuke ja hästi silutud.

Läige ja toonid:

Läikiv. 10 valmistooni. Toone võib omavahel segada. Valge värv on toonitav (Monicolor, RAL jt.).

Lahusti ja töövahendite puhastamine:

Lakibensiin (White Spirit), tärpentin.

Kulu:

6-10 m²/l sõltuvalt pinna karedusest.

Kuivamine:

20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures ülevärvimiskuiv 24 tundi, täielik kuivamine 2 – 3 ööpäeva.

LOÜ sisaldus:

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik A/d) 300 g/l. Toode sisaldab maks. 300 g/l LOÜ.

Keskkonnakaitse:

Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.