



TÕRVAÕLI

HELE, TUME, EXTRA

Puidukaitsevahend

Linaõlist ja männitõrvast valmistatud õli puitpindadele välistingimustes.

Kasutuskohad:

Sobib uutele ja vanadele värvimata puitpindadele (seinad, katused, terrassid, piirdeaiad jne.) välistingimustes.

Omadused:

Õli imendub hästi puitu ja kaitseb puitu kahjulike ilmastikumõjude eest. Annab puidule kauni läbipaistva või poolläbipaistva vetthülgava pinna. Puit ei muutu märjaga libedaks.

Pinna ettevalmistus:

Õlitatav pind puhastada mustusest, tolmust ja hallitusest. Eemaldada puidust välja imunud vaik. Varem värvitud pinnad puhastada kindlasti puhta puiduni.

Õlitamine:

Õlitatav pind peab olema puhas ja kuiv. Õlitada temperatuuril üle +5°C. Enne kasutamist ja töö ajal õli hoolikalt segada. Õlitada ühtlaselt, piki puitu, vältides katmata kohti ja ühendusi. Liigne, imendumata, õli pinnalt ära pühkida. Kihtide arv 1 ... 4, sõltuvalt puidust ja kasutusalaast. Hooldusõlitust on soovitatav teostada üle aasta.

Toonid:

Hele tõrvaõli – kollakaspruun

Tume tõrvaõli – pruun

Extra tõrvaõli – tumepruun

Tulenevalt tõrva toonierinevustest, võivad ka eri aegadel toodetud õlidel olla toonierinevused. Ühtlase tooni saamiseks kasutada sama tootmiskuupäevaga õli või segada kogu vajaminev kogus õli ühes nõus. Pinna lõplik toon on oleneb ka peale kantud kihtide arvust, töödeldavast puidust ja puidu värvusest.

Lahusti ja töövahendite puhastamine:

Vaigutärpentin, lakibensiin.

Kulu:

3-5 m²/l saetud puit. 5 – 10 m²/l hõõveldatud ja palgipuit.

Kuivamine:

1-7 ööpäeva, sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest. Kuivamist soodustab UV kiirgus (päikesepaiste).

Ohtlikkus:

Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse:

Õli mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.

NB! Kokku surutud õlised kaltsud võivad ise süttida! Märjaks teha või põletada!