



**KEMET RV**

# VÄRNITS

## Linaseemneõlist

Linaseemneõlist keedetud värnits.

***Kasutuskohad:***

Puit-, betoon- ja krohvpindade kruntimiseks ning imutamiseks sise- ja välistingimustes; keeduvärvi lisandina, õlivärvide ja -pahtlite valmistamisel ning vedeldamisel.

**NB! Iseseisvaks pinnakatteks välistingimustes ilma konservantideta ei sobi.**

***Pinna ettevalmistus:***

Töödeldav pind puhastada mustusest, tolmust ja hallitusest. Eemaldada puidust välja imunud vaik. Varem värvitud pinnad puhastada kindlasti puhta puiduni.

***Kasutamine:***

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Töödelda temperatuuril üle +5°C. Enne kasutamist segada. Töödelda ühtlaselt, piki puitu, vältides katmata kohti ja ühendusi. Kuivamisel värnits paisub ja tekkiv kile jääb kortsuline. Selle vältimiseks liigne, imendumata, värnits pinnalt ära pühkida. Värnitsa imbumissügavuse suurendamiseks puidul võib lisada esimesele kihile ~ 20% vaigutärpentini.

***Lahusti ja töövahendite puhastamine:***

Vaigutärpentin, lakibensiin.

***Kulu:***

1L 5-7m<sup>2</sup>.

***Kuivamine:***

Sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest. Kuivamist soodustab UV kiirgus (päikesepaiste).

***Keskkonnakaitse:***

Värnitsat mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.

**NB! Kokku surutud õlised kaltsud võivad ise süttida! Märjaks teha või põletada!**