

Modifitseeritud alküüsideainest ja pigmentidest valmistatud lahustibaasiline välistöödevärv.

Kasutuskohad:

Eterniitkatustel, sobib ka puit- ning mustmetallpindadel.

Omadused:

Katusevärv on kasutusel ilmastiku kõige ekstreemsemates tingimustes (päike, tuul, vihm, kiired temperatuurimuutused, jne). Kõigi nende mõjude leevendamiseks on värvi koostisesse lisatud mitmeid komponente, mis annavad värvikihile suurema elastsuse ja kestvuse. Pikendab eterniidi kasutusiga.

Pinna ettevalmistus:

Värvitav pind puhastada tolmust, mustusest, samblikest, korrosioonist. Varem värvitud pindadelt eemaldada vana lahtine värv. Lääkiva värviga värvitud tugevad pinnad on soovitatav nakkuvuse parandamiseks matistada.

Värvimine:

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Ühtlase värvitooni saamiseks kasutada sama tootmiskuupäevaga värvi või toonida kogu vajaminev kogus värvi ühes nõus. Varem värvimata vanale eterniitkatusele värvida 2 kihti. Vajadusel vedeldada esimeset värvikihti värnitsa või lakibensiiniga kuni 3 %. Teine kiht värvida vedeldamata värviga 4–6 päeva pärast, kuid soovitatavalt mitte hiljem kui 1 kuu pärast. Värvida pintsliga piki tahvlit, õhukese ühtlase kihina, vältides värvi valgumist. Paks värvikiht kuivab kaua ja tõmbub kortsu. ALKOR-iga värvitud katuse ülevärvimiseks piisab ühest vedeldamata kihist. Värvida sooja (+10...25 °C) ja kuiva ilmaga, kuid mitte otsese päikese käes, sest see võib põhjustada mullide teket. Värvimise ajal vältida vihma, udu, kastet. Et värvipind jõuaks matistumise vältimiseks piisavalt kuivada, lõpetada värvimine 3-4 tundi enne kaste tekkimist. Alla ühe aasta katusel olnud eterniiti (pind leeliseline) ei ole värvi koorumisohu tõttu soovitatav värvida.

Läige ja toonid:

Lääkiv. Punakaspruun, tumepruun, must, roheline, tumeroheline, hall. Toone võib omavahel segada.

Lahusti ja töövahendite puhastamine:

Lakibensiin (White Spirit).

Kulu:

Eterniit: 5-6 m²/l katusepinda (kahekordsel värvimisel).

Kuivamine:

20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures 24 tundi. Madalama temperatuuri ja suurema õhuniiskuse juures võib kuivamisaeg pikeneda kordades.

LOÜ sisaldus:

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik A/d) 300 g/l. Toode sisaldab maks. 300 g/l LOÜ.

Keskkonnakaitse:

Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.